



Евростан

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЕВРОСТАН"

Юридический адрес: Российская Федерация, 121471, г. Москва, Можайское шоссе, д. 29

Испытательный центр ООО «ЕВРОСТАН»

Фактический адрес: Российская Федерация, 302020, Орловская область, г. Орёл, Наугорское шоссе, д. 5

эл. почта: eurostan.orel@bk.ru, телефон: 8 (4862) 442-551

Аттестат аккредитации РОСС RU.0001.21AB76, выдан ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО АККРЕДИТАЦИИ, действителен до 28 октября 2016

«УТВЕРЖДАЮ»

Руководитель ИИ ООО «ЕВРОСТАН»

Н.В. Панюшкин

« 20 » сентября 2016 г.

М.П.

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 300СТ-09/2016

Изделие: Фасадная облицовочная плита утеплительная
пенополиуретаном «Rehaus»

Протокол испытаний не может быть частично или полностью перепечатан или размножен без документального разрешения испытательной лаборатории. Настоящий протокол распространяется только на испытанные образцы и не является гарантией качества серийно выпускаемой продукции.
Передача протокола испытания третьим лицам допускается только в случаях, установленных законодательством Российской Федерации.

Наименование продукции	Фасадная облицовочная плита утеплительная пенополиуретаном «Rehaus» по ТУ-5752-004-69632908-13
Тип	Фасадная облицовочная плита утеплительная пенополиуретаном «Rehaus»
Нормативный документ (НД), по которому выпускается изделие	Техническая спецификация изготовителя
Изготовитель	Общество с ограниченной ответственностью «ФасадКерамика»
Адрес изготовителя	Место нахождения: 127220, г. Москва, ул. Нижняя Масловка, д.6, к.1. Фактический адрес: 125080, г. Москва, Волоколамское шоссе, д. 1, стр.1, оф. 509
Заказчик	Общества с ограниченной ответственностью «Сертификация продукции «СТАНДАРТ-ТЕСТ»
Адрес заказчика	121359, Россия, город Москва, улица Маршала Тимошенко, дом 4, офис 1
Нормативный документ (НД), на соответствие которого проводились испытания	ТУ-5752-004-69632908-13
Дата получения образца	04.09.2016
Дата начала испытаний	04.09.2016

1. Краткое описание и назначение изделия

2.1. Назначение изделия: Фасадная облицовочная плита утеплительная пенополиуретаном «Rehaus», предназначены для применения в бескаркасной фасадной системе для отделки наружных стен, защиты от внешних воздействий, приданию фасадам современного облика и повышения теплозащиты зданий и сооружений различного назначения, выполненных из тяжелого бетона, поризованных видов бетона, кирпича, камня и дерева. Так же элементы фасадной системы могут применяться для отделки и утепления поперечных стен.

2. Процедура испытаний

3.1. Идентификация изделия	Наименование, тип, маркировка, функциональные показатели образца соответствуют технической и эксплуатационной документации.		
3.2. Отбор образцов	Произведен в соответствии с ГОСТ 31814-2012.		
3.3. Условия проведения испытаний	Температура окружающего воздуха	20 – 25 °С	
	Относительная влажность воздуха	61...65 %	
	Атмосферное давление	743...749 мм рт. ст.	

3. Методы испытаний

Испытания проведены в соответствии с ТУ-5752-004-69632908-13.

4. Результаты испытаний

6.1. Результаты испытаний представлены в таблицах 2

Приняты следующие **условные обозначения:**

С - изделие соответствует проверяемому требованию НД;

Н - изделие не соответствует проверяемому требованию НД;

НП - данное требование НД не применимо к испытываемому изделию.

Результаты испытаний на соответствие ТУ-5752-004-69632908-13

Таблица 2

№ пункта ГОСТ	Нормированные технические требования	Результат испытаний	Вывод
4	Технические требования		
4.1.	Фасадная плита должна изготавливаться в соответствии с требованиями настоящих технических условий и по технологическому регламенту, утвержденному в установленном порядке.	Требование выполнено	С
4.2.	Фасадная плита должна отвечать требованиям проектной и технологической документации, утвержденной в установленном порядке.	Требование выполнено	С
4.3.	Пенополиуретан, применяемый для изготовления внутреннего слоя фасадной плиты, должен отвечать требованиям нормативно-технической документации на этот материал.	Требование выполнено	С
4.4.	Предельные отклонения от номинальных размеров фасадной плиты задаются при изготовлении матрицы для заливки и не должны превышать: - по длине $\pm 1\%$; - по ширине $\pm 1\%$; - по толщине $\pm 1-2$ мм. Отклонение от плоскостности грани ± 3 мм. Разность диагоналей не должна превышать ± 3 мм.	Соответствие требованию	С
4.5.	Жировые или другие пятна размером более 10 мм на поверхности внешнего слоя фасадной плиты не допускаются.	Требование выполнено	С
4.6.	Цвет поверхности внешнего слоя фасадной плиты должен соответствовать образцу - эталону, утвержденному в установленном порядке.	Требование выполнено	С
4.7.	Керамические плитки должны иметь морозостойкость В водонасыщенном состоянии не менее F50 без каких-либо видимых повреждений лицевой поверхности (шелушение, выкрашивание, трещины)	Морозостойкость В Требование выполнено	С
4.8.	Водопоглощение керамической плитки капиллярное за 24 часа не должно превышать 3% по массе.	1,2	С
4.9.	Прочность сцепления керамической плитки (внешний слой) пенополистиролом (внутренний слой) должно быть не менее 0,3 МПа.	1,6	С
4.11.	Усилие вырыва направляющей (втулки) анкерного дюбеля из пенополиуретана, направленное перпендикулярно к поверхности стены, должно быть не менее 0,3 МПа.	2,3	С
7.1.	Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение фасадных плит должна осуществляться в соответствии с требованиями ГОСТ 25880 и настоящих технических условий.	Требование выполнено	С
7.3.	На каждый транспортный пакет наносят маркировку и наклеивают этикетку, содержащую следующую информацию: - наименование предприятия-изготовителя или его товарный знак; - наименование и обозначение изделия; - количество упакованных изделий;	Требование выполнено	С
7.4.	Фасадные плиты транспортируют железнодорожным и автомобильным транспортом в соответствии с правилами перевозки, действующими на каждом виде транспорта.	Требование выполнено	С

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 300СТ-09/2016

№ пункта ГОСТ	Нормированные технические требования	Результат испытаний	Вывод
7.6.	Допускается хранение фасадных плит под навесом, защищающим их от воздействия прямых солнечных лучей и атмосферных осадков. При хранении под навесом фасадные плиты должны быть уложены на подкладки и рассортированы по видам и размерам.	Требование выполнено	С

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Образец изделия – Фасадная облицовочная плита утеплительная пенополиуретаном «Rehaus», выпускаемый Общество с ограниченной ответственностью «ФасадКерамика» по документации изготовителя соответствует требованиям ТУ-5752-004-69632908-13.